

FINTION C.C.

Peinture de finition caoutchouc chloré

DÉFINITION	Peinture de finition des systèmes caoutchoucs chlorés
DENSITÉ	1.20
VISCOSITÉ	45'' coupe ford 8
TEINTES	Selon nuancier RAL
PIGMENTS	Dioxyde de titane et pigments organiques résistants aux UV
LIANTS	Résines alkydes et caoutchouc chloré
EXTRAIT SEC EN POIDS	54%
ASPECT	Brillant. Gloss 60°
RENDEMENT	10m ² /L
APPLICATION	A la brosse, au rouleau, au pistolet, airless
DILUANT	SCIL/X ou diluant cellulosique
SÉCHAGE	Au toucher 1 heure Recouvrable après 12 heures
UTILISATION	Couche finale des systèmes caoutchoucs chlorés, lorsqu'on désire une finition brillante renforçant le système. Il est conseillé pour la protection des structures métalliques en ambiance industrielle agressive et en ambiance maritime. Ce système est aussi optimal pour revêtement des piscines en béton.
RÉGLEMENTATION COV	Ce produit contient moins de 400g/L de COV
CLASSIFICATION AFNOR NFT	36-005 Famille I classe 4 a / 8 a
CONDITIONNEMENT	20L

