

SCILAQUE

Peinture émail glycérophthalique

DÉFINITION	Peinture de finition brillante à base de résines alkydes pour extérieur et intérieur.
DENSITÉ	1.05 ± 0.10 selon les couleurs
VISCOSITÉ	95'' coupe ford 8
TEINTES	Blanc ou coloris de notre nuancier (possible sur échantillon minimum 100kg)
PIGMENTS	Blanc : dioxyde de titane Teintes : pigments inorganiques ou organiques résistants aux UV
LIANTS	Résine alkyde longue en huile
EXTRAIT SEC EN POIDS	60%
ASPECT	Brillant. Gloss 80° Sur demande mat ou satiné (Gloss 40°)
RENDEMENT	12m ² /L
APPLICATION	A la brosse, au rouleau, au pistolet
DILUANT	Diluant synthétique
SÉCHAGE	Hors poussière 1 heure Au toucher 3- 4 heures suivant les conditions climatiques Attendre 24 heures entre les couches
UTILISATION	Quand on demande une finition glycérophthalique sur bois, sur fer pour sur murs préalablement traités caractérisés par un rapide séchage initial et à cœur. Excellente dureté et adhérence. Très bon brossage et bonne résistance à l'extérieur en atmosphère marine ainsi que moyennement corrosive.
RÉGLEMENTATION COV	Ce produit contient moins de 300g/L de COV
CLASSIFICATION AFNOR NFT	36-005 Famille I classe 4 a
CONDITIONNEMENT	1kg – 4,5L – 20L

