

## SCILUX

Émail brillant synthétique

<b>DÉFINITION</b>	Peinture de finition glycérophthalique pour extérieur et intérieur.
<b>DENSITÉ</b>	1.05 ± 0.10 selon les couleurs
<b>VISCOSITÉ</b>	95'' coupe ford 8
<b>TEINTES</b>	Selon le nuancier
<b>PIGMENTS</b>	Blanc : dioxyde de titane Teintes : pigments solides à la lumière
<b>LIANTS</b>	Résine alkyde longue en huile
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	73%
<b>ASPECT</b>	Brillant. Gloss 70° Sur demande mat satiné (Gloss 40°)
<b>RENDEMENT</b>	10m <sup>2</sup> /L suivant type de support
<b>APPLICATION</b>	A la brosse, au rouleau, au pistolet
<b>DILUANT</b>	Diluant synthétique <ul style="list-style-type: none"><li>- Dilution max 5% brosse &amp; rouleau</li><li>- Dilution max 10% pistolet</li></ul>
<b>SÉCHAGE</b>	Hors poussière 1 heure Au toucher 3- 4 heures suivant les conditions climatiques Attendre 24 heures entre les couches
<b>UTILISATION</b>	Comme finition à bon niveau sur bois, sur fer préalablement traité et sur mur, soit à l'intérieur qu'à l'extérieur dans les travaux de bâtiment et de maintenance industrielle. Caractérisé par un séchage rapide, bon pouvoir opacifiant.
<b>RÉGLEMENTATION COV</b>	Ce produit contient moins de 300g/L de COV
<b>CLASSIFICATION AFNOR NFT</b>	36-005 Famille I classe 4 a
<b>CONDITIONNEMENT</b>	4,5L

