

SINTOCAR

Email industriel à séchage ultra rapide

DÉFINITION	Finition brillante au séchage ultra rapide, à base de résine alkyde modifiée.
DENSITÉ	1.05 ± 0.05 selon les couleurs
VISCOSITÉ	45'' coupe ford 8
TEINTES	Carte aux couleurs RAL ou sur échantillon (minimum 100kg)
PIGMENTS	Blanc : dioxyde de titane Couleurs résistantes aux UV
LIANTS	Résine alkyde court en huile modifiée
EXTRAIT SEC EN POIDS	67%
ASPECT	Brillant. Gloss 80°
RENDEMENT	12 - 14m ² /L
APPLICATION	Pistolet
DILUANT	SCIL/X ou diluant cellulosique - 20% première couche - 10% finition
SÉCHAGE	Au toucher 5 minutes A cœur 3 heures. Dur et recouvrable 8 heures, suivant conditions atmosphériques.
UTILISATION	Comme laque brillante de finition pour véhicules industriels, militaires (mât), machines agricoles, conteneurs et matériels industriels en général. Est fortement conseillé une première couche de SINTOFOND, pour améliorer l'accrochage de la finition. Excellente élasticité et adhésion au support. Bonne durabilité à l'extérieur et résistance aux chocs mécaniques
RÉGLEMENTATION COV	Ce produit contient moins de 400g/L de COV
CLASSIFICATION AFNOR NFT	36-005 Famille I classe 4 a
CONDITIONNEMENT	1L - 4,5L - 20L

